

TINKUOJAMŲ FASADŲ IZOLIACIJA

FASROCK L (LAMELLA)

Vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos plokštės

Gaminio aprašymas: Fasrock L (Lamella) yra vertikaliai orientuoti plaušo izoliacinės plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Fasrock L (Lamella) plokštės yra naudojamos išorės sienų šilumos izoliacijai, ir yra kaip pagrindas tinkavimui. Fasrock L (Lamella) plokštės yra tinkamos pastatų šiltinimui su klinkerio plytelių apdaila (šiuo atveju būtinas papildomas tvirtinimas smeigėmis per armavimo tinklą).

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10|Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	1200													
Plotis, mm	200													
Storis, mm	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	
Pakuotėje:	m ²	2,88	1,92	1,92	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	plokščių sk.	12	8	8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 90	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,042	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T5	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis	DS(TH)	< 1	%	LST EN 1604
Stipris gniuždant	CS (10/Y)	≥ 40	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui	TR	≥ 100	kPa	LST EN 1607
Vandens įmirkis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0	LST EN 12087
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Pastaba: Plokštės prie sienos klijuojamos taip, kad akmens vatos pluoštas būtų statmenas pagrindui. Klėjai tepami ant viso plokštės paviršiaus. Izoliacinė medžiaga turi būti priglundusi prie pagrindo, o gretimos plokštės tarpusavyje glaudžiai suspaustos, kad neliktų jokių plyšių. Nors plokštės itin stabilios, bet siekiant išvengti jų pasislinkimo, papildomai tvirtinama mechaniškai – tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.