

PLOKŠČIŲ STOGŲ IZOLIACIJA

MONROCK PRO

Dvitankės akmens vatos plokštės stogams

Gaminio aprašymas: Monrock Pro yra standžios, dviejų skirtingo tankio sluoksnių plokštės, gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmenų vatos. Kietesnė (tankesnė) Monrock Pro plokštė pusė pažymėta užrašu. Plokštės montuojamos užrašu į išorę.

Gaminio paskirtis: Monrock Pro plokštės yra naudojamos plokščių (sutapdintų) stogų vienasluoksnei arba viršutiniam sluoksniui daugiasluoksniuose konstrukcijose, šilumos izoliacijai. Monrock Pro plokštės yra stabilus stogo membranos ar kitokios ruloninės stogo dangos pagrindas.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	2000											
Plotis, mm	1200											
Storis, mm	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	200	
Paletėje:	m ²	36,00	33,60	28,80	24,00	21,60	19,20	19,20	16,80	16,80	14,40	14,40
	plokščių sk.	15	14	12	10	9	8	8	7	7	6	6

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis:	kietesnio viršutinio sluoksnio	ρ	~ 190	kg/m ³	LST EN 1602
	minkštesnio apatinio sluoksnio		~ 110		
Deklaruojamas šilumos laidumas		λ_D	0,037	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė		T	T4	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis		DS(TH)	< 1	%	LST EN 1604
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai		CS (10)	≥ 40	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui		TR	≥ 10	kPa	LST EN 1607
Sutelktoji apkrova		PL (5)	≥ 500	N	LST EN 12430
Vandens įmirkis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0		LST EN 12087
Laidumas vandens garams		μ	1	-	LST EN 13162
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas		l	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Pastabos: Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechanškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Stogo įrengimo bei priežiūros metu visuomet rekomenduojama įrengti takus vaikščiojimui ar vietas medžiagų sandėliavimui.

Visą informaciją apie Rockwool akmenų vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.