

# PRIEŠVĒJINĖ IR VĒDINAMŲ FASADŲ IZOLIACIJA

## PANELROCK

### Akmens vatos plokštės vėdinamoms konstrukcijoms

**Gaminio aprašymas:** Panelrock yra pusiau kietos plokštės vėdinamoms konstrukcijoms, gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

**Gaminio paskirtis:** Panelrock plokštės yra naudojamos lengvų karkasinės konstrukcijos, papildomo sienų šiltinimo ir mūrinių trisluoksnių sienų šilumos izoliacijos sluoksniui vėdinamuose (su oro tarpu) konstrukcijose mažaaukščiuose pastatuose bei garso izoliacijai tarpbutinėse mūrinėse pertvarose. Vėdinamų sienų izoliacijai pasirinkus šias plokštes, papildoma vėjo izoliacija (izoliacinė plėvelė) nebereikalinga.

**Gaminio kodas:** MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1



### Gaminio matmenys

Ilgis, mm	1000					
Plotis, mm	600					
Storis, mm	50	80	100	120	150	
Pakuotėje:	m <sup>2</sup>	4,80	3,60	2,40	2,40	2,40
	plokščių sk.	8	6	4	4	4

### Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	$\rho$	~ 65	kg/m <sup>3</sup>	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	$\lambda_D$	0,036	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T3	-	LST EN 13162
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 0,5	kPa	LST EN 826
Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	≤ 1,0	kg/m <sup>2</sup>	LST EN 1609
Laidumas vandens garams	$\mu$	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	l	≤ 50 · 10 <sup>-6</sup>	m <sup>3</sup> /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt)



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

**ROCKWOOL®**  
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. [office@rockwool.lt](mailto:office@rockwool.lt)

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.