

TECHNINĖ IZOLIACIJA

PIPO ALS PIPE SECTION

Vamzdžių kevalai su aliuminio folija

Gaminio aprašymas: PIPO ALS Pipe Section yra standūs vamzdžių kevalai gaminami iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neigeriančios akmens vatos. Kevalai yra standūs ir kiekvienas įpjautas išilgai. Kevalą praplėtus jis lengvai užmaunamas ant vamzdžio. Pipa ALS Pipe Section yra padengti aliuminio folija su užklijuojama lipnia juoste (per visą kevalo ilgį). PIPO ALS Pipe Section vamzdžių kevalų išorinis skersmuo gali būti iki 219 mm, bet įmanoma užsakyti ir kitokio skersmens kevalus. Kevalai gali būti tiekiami ir be jokios dangos.

Gaminio paskirtis: PIPO ALS Pipe Section vamzdžių kevalai yra naudojami visų standartinių plieninių vamzdžių šilumos ir kondensato izoliacijai temperatūroje iki + 200 °C. Vamzdžių kevalai naudojami jėgainėse, naftos perdirbimo, chemijos pramonės įmonėse bei kitur.



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	1000						
Storis, mm	25	30	40	50	60	80	100
Vamzdžio diametras, mm	Ø 21-219						
Kiekis dėžėje, vnt.	Pateikiamas 2 pusl.						

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis		ρ	~ 85	kg/m ³	LST EN 1602
Šilumos laidumo koeficientas:	10° C temperatūroje	λ_{10}	0,037	W/(m·K)	LST EN 12667
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A2-s1, d0	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra:	akmens vatos pusėje	T	+ 200	°C	-
	aliuminio folijos pusėje		+ 80		

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.

TECHNINĖ IZOLIACIJA

PIPO ALS PIPE SECTION

Vamzdžio diametras, mm	Izoliacijos storis						
	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
	Kiekis dėžėje, vnt						
21	48	42	24	19	12	6	5
27	47	35	20	16	12	6	4
34	35	30	20	12	11	6	4
42	30	24	17	12	9	6	4
49	24	20	14	12	9	6	4
60	20	19	12	9	7	5	3
76	15	12	10	8	6	4	3
89	12	11	8	6	6	4	3
102	11	9	7	7	6	4	3
108	9	8	6	6	5	4	3
114	9	8	6	6	5	3	2
133	-	9	7	6	4	3	2
140	-	8	6	5	4	3	2
159	-	8	6	5	4	2	2
168	-	7	5	4	3	2	2
194	-	5	4	4	3	2	2
219	-	5	4	3	3	2	1



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.