

PLOKŠČIŲ STOGŲ IZOLIACIJA

SPODROCK

Akmens vatos plokštės stogo pagrindui

Gaminio aprašymas: Spodrock yra standžios izoliacinės plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįsiskverbiančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Spodrock plokštės yra naudojamos apatiniame stogo daugiasluoksnės šilumos izoliacijos sluoksniui. Viršutiniame stogo šilumos izoliacijos sluoksniui gali būti naudojamos Dachrock Max ar TF-Board plokštės.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	2000															
Plotis, mm	1200															
Storis, mm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
Paletėje:	m ²	72,0	60,0	48,0	38,4	36,0	28,8	28,8	24,0	24,0	21,6	19,2	19,2	16,8	14,4	14,4
	plokščių sk.	30	25	20	16	15	12	12	10	10	9	8	8	7	6	6

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas	
Vidutinis tankis	ρ	~ 120	kg/m ³	LST EN 1602	
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,039	W/(m·K)	LST EN 12667	
Storio nuokrypio klasė	T	T4	-	LST EN 13162	
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis	DS(TH)	< 1	%	LST EN 1604	
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 30	kPa	LST EN 826	
Stipris tempiant statmenai paviršiui	TR	≥ 7,5	kPa	LST EN 1607	
Sutelktoji apkrova	PL (5)	≥ 300	N	LST EN 12430	
Vandens įmirkis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0		LST EN 12087
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086	
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1	
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053	

Pastabos: Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Stogo įrengimo metu vaikščioti ant šių plokščių negalima, o visuomet rekomenduojama įrengti takus vaikščiojimui ar vietas medžiagų sandėliavimui.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.