

PRIEŠGAISRINĖ IZOLIACIJA

ALU WIRED MAT 85

Priešgaisriniai akmens vatos dembliai

Gaminio aprašymas: ALU Wired Mat 85 yra viela persiūti dembliai su aliuminio folija gaminami iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos. Prie demblių iš vienos pusės padengta aliuminio folija, kuri pridaigstyta galvanizuotos vielos tinkleliu (akučių skersmuo 25 mm).

Gaminio paskirtis: ALU Wired Mat 85 dembliai yra naudojami apvalaus ir stačiakampio skerspjūvio rezervuarų, katilų, krosnių, dūmtraukių, technologinių vamzdynų, priešgaisrinei izoliacijai iki 120.



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	5000	4000	3000	2500	2000	1600	
Plotis, mm	1000						
Storis, mm	40	50	60	80	100	120	
Pakuotėje:	m ²	5,00	4,00	3,00	2,50	2,00	1,60
	demblių sk.	1	1	1	1	1	1

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas	
Vidutinis tankis	ρ	~ 85	kg/m ³	LST EN 1602	
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas:	10° C temperatūroje	λ_{10}	0,035	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T2	-	LST EN 13162	
Trumpalaikis vandens įmirkis:	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609	
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1	
Maksimali naudojimo temperatūra	aliuminio folijos pusėje	T	+ 250	°C	-

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Grantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.